

TERRAZZO / TERRAZZO

ALGEMEEN

Op basis van cement, kleurpigmenten, verrijkende additieven en harde marmerkorrels van verschillende groottes en kleuren variërend van 0 tot 35 mm worden blokken gefabriceerd met een afmeting van 253 x 142 x 80 cm. De benodigde marmerkorrels worden vooraf mechanisch gewassen om alle stof te verwijderen en zo een goede hechting in de massa te waarborgen. Door een perfect uitgebalanceerde samenstelling, een aangepast systeem van storten en het op hoge frequentie trillen, wordt het vormen van luchtbellens tot een minimum beperkt.

Na ontkisten worden de blokken enkele dagen beregend. Na verharding (28 dagen) worden deze dan in platen gezaagd, waarna de platen geslepen worden.

Terrazzo is poreus en bijgevolg vlekgevoelig. Verzadigen met een vlekstop is noodzakelijk. Na verloop van tijd geraakt deze steen meer en meer verzadigd en wordt zo minder vlekgevoelig.

AFWERKINGEN

Verzoet: Een effen, mat oppervlak met lichte weerspiegeling.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Na de plaatsing 24u wachten om te gebruiken. De siliconen moeten drogen.
- Gebruik steeds een snijplank.
- Ga nooit op het aanrecht staan (bv. bij het poetsen van de ramen).
- Laat de vaatwasser afkoelen voordat u hem open doet. Stoom kan een thermo-shock veroorzaken met scheuren tot gevolg.
- Let op met harde voorwerpen. Een inslag kan schade veroorzaken. Er kan een stukje steen uit de afgewerkte rand springen.
- Zet glazen met natte rand onmiddellijk in de spoelbak of vaatwasser.
- Laat water niet drogen op het aanrecht. Wat overblijft, is kalk. Kalk zet zich af op de polijstlaag en is moeilijk te verwijderen.
- Voedsel of producten welke zuren bevatten (tomaten, citroenen), mogen niet langdurig op het aanrecht liggen.
- **!! Een terrazzo is niet onderhoudsvrij! Vloeistoffen moeten dadelijk opgedroogd worden.**

ONDERHOUD TERRAZZO

- Er moet een vlekstop aangebracht worden. Lithofin MN Vlekstop wordt aangeraden.
- Impregneer de steen jaarlijks met Lithofin Vlekstop PLUS.
- Voor **dagelijks onderhoud** raden we aan om Lithofin MN Easy-Clean spray te gebruiken.

Dit reinigt en ontvet het steenoppervlak en zorgt voor een goede aanvullende bescherming. Het werkblad na een kookbeurt besproeien met het product. 5-tal minuten laten inwerken, met een vochtige (microvezel)doek afwischen en eventueel met droge doek nawrijven.
- **Periodieke grondige reiniging** met Lithofin MN Vuiloplosser. Verwijdert hardnekkig algemeen vuil van het steenoppervlak. Het product onverdund met een spons opbrengen en verdelen. 15 minuten laten inwerken, maar niet laten opdrogen. Eventueel nog water toevoegen. Ondertussen schrobben en daarna opnemen en nadien goed met ruim water naspoulen.
- **Zuurgevoelig:** Bij gebruik van zuurhoudende producten zoals azijn, fruitsap, ketchup... het oppervlakte afschermen. Bij zure spatten: onmiddellijk grondig spoelen met water. Indien er matte vlekken ontstaan, dan kan dit bijgeboend worden met Lithofin MN polish crème. Daarna verder onderhouden met Easy Clean.
- Verzadiging: Door het poreuze karakter van de steen, kan het werkblad "mager" staan. Je kan deze behandelen met een zachte voedende zeep (type Lithofin Wash & Clean).
- **!! Na verloop van tijd en veelvuldig gebruik krijgt het werkblad een natuurlijke patine. Deze patine geeft het werkblad een rijkere uitstraling.**

SPECIFIEKE MATERIAALKENMERKEN DIE KUNNEN VOORKOMEN:

OPPERVLAKTEPUTJES EN HAARSCHERTJES

Door de cementbinding kunnen in dit materiaal haarscheurtjes en kleine putjes (als gevolg van luchtbellens) voorkomen. Dit is eigen aan het materiaal en kan niet voorkomen worden.

GÉNÉRALITÉS

À base de ciment, de pigments de couleur, d'additifs enrichissants et de granulés de marbre dur de différentes tailles et couleurs allant de 0 à 35 mm, les blocs sont fabriqués dans des dimensions de 253 x 142 x 80 cm. Les granulés de marbre requis sont préalablement lavés mécaniquement afin d'éliminer toute poussière et d'assurer ainsi une bonne adhérence dans la masse. Une composition parfaitement équilibrée, un système de versement adapté et des vibrations à haute fréquence permettent de réduire au minimum la formation de bulles d'air.

Après le démoulage, les blocs sont saupoudrés pendant quelques jours. Après durcissement (28 jours), ils sont ensuite découpés en dalles, puis les dalles sont broyées.

Le terrazzo est poreux et donc susceptible de se tacher. Il est nécessaire de le saturer avec un produit anti-tache. Au fil du temps, la pierre devient de plus en plus saturée et moins sensible aux taches.

FINITIONS

Adouci : une surface lisse et mate avec un léger reflet.

MODE D'EMPLOI

- Après la pose, attendez 24 heures avant de l'utiliser. Le silicone doit sécher.
- Utilisez toujours une planche à découper.
- Ne vous tenez jamais debout sur le plan de travail (par exemple, pour nettoyer les fenêtres).
- Laissez le lave-vaisselle refroidir avant de l'ouvrir. La vapeur peut provoquer des chocs thermiques et entraîner des fissures.
- Faites attention aux objets durs. Un impact peut causer des dommages. Un morceau de pierre peut sauter du bord fini.
- Mettez immédiatement les verres dont les bords sont mouillés dans l'évier ou le lave-vaisselle.
- Ne laissez pas l'eau sécher sur plan de travail. Sinon vous aurez des traces de calcaire. Le calcaire se dépose sur la couche de polissage et est difficile à enlever.
- Les aliments ou produits contenant des acides (tomates, citrons,...) ne peuvent pas rester longtemps sur le plan de travail.
- **!! Le terrazzo n'est pas sans entretien ! Les liquides doivent être immédiatement séchés.**

ENTRETIEN DU TERRAZZO

- Il faut appliquer un produit anti-tache. Le produit Lithofin MN Stain Stop est recommandé.
- Imprégner annuellement la pierre avec Lithofin Stain Stop PLUS.
- Pour l'entretien quotidien, nous recommandons d'utiliser le spray Lithofin MN Easy-Clean.

Ce produit nettoie et dégraisse la surface de la pierre et offre une bonne protection supplémentaire. Après la cuisson, vaporisez le produit sur le de travail. Laissez agir pendant 5 minutes environ, frottez avec un chiffon humide (microfibre) et si nécessaire essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec.

- Nettoyage périodique approfondi avec Lithofin Multi Nettoyant. Élimine la saleté générale tenace de la surface de la pierre. Appliquer et répartir le produit non dilué avec une éponge. Laissez agir pendant 15 minutes, mais il ne faut pas le laisser sécher. Si nécessaire, ajoutez de l'eau. Entre-temps, frottez et ensuite rincez abondamment à l'eau.
- Sensible aux acides : lorsque vous utilisez des produits acides tels que le vinaigre, le jus de fruits, le ketchup, etc., protégez la surface. En cas de projections d'acide : rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Si des taches mates apparaissent, elles peuvent être polies avec la crème à polir Lithofin MN. Par la suite, vous pouvez l'entretenir avec le Easy Clean.
- Saturation : en raison de la nature poreuse de la pierre, le plan de travail peut paraître "mince". Vous pouvez traiter cela avec un savon doux et nourrissant (type Lithofin Wash and Clean).
- Avec le temps et un usage fréquent, le plan de travail acquiert une patine naturelle. Cette patine donne au plan de travail un aspect plus riche.

LES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DES MATÉRIAUX QUI PEUVENT SURVENIR :

LES PETITS TROUS DE SURFACE ET LES FISSURES CAPILLAIRES

En raison de la liaison du ciment, des fissures capillaires et de petits trous (dus à des bulles d'air) peuvent apparaître dans ce matériau. Il s'agit d'une caractéristique du matériau qui ne peut être évitée.